



Открытое акционерное общество  
«Бонолит – Строительные решения»  
Р/сч 40702810200000000299  
К/сч 30101810545250000079 в АО «Банк Финсервис» г. Москва  
ИНН/КПП 5031002889/503101001  
БИК 044525079  
ОКПО 01373654  
ОГРН 1035006100854  
142450, Московская область, Ногинский р-н,  
г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 1  
т/ф: +7 (495) 660-06-50  
[www.bonolit.ru](http://www.bonolit.ru), [info@bonolit.ru](mailto:info@bonolit.ru)

« 15 » апреля 2024 № 6/н

Рекомендательное письмо о продукте  
«Легкая цементная штукатурка»  
от Цементум

Bonolit Group крупнейшая в России структура, объединяющая заводы лидеры по производству автоклавного газобетона в течение многих лет является клиентом компании ООО «ЦЕМЕНТУМ ЦЕНТР» и применяет портландцемент для производства высококачественных газобетонных блоков.

В период с 4 марта по 10 апреля 2024 года (38 календарных дней) силами технической службы ГК Bonolit проведены экспериментальные исследования штукатурного раствора из сухой смеси Цементум «Легкая цементная штукатурка» для выравнивания оснований из ячеистого бетона автоклавного твердения, с целью компенсации допустимых отклонений положения каменных конструкций от проектных размеров поверхности по вертикали и в качестве базового выравнивающего состава под дальнейшую отделку согласно требованиям СП\_71.13330.2017, ГОСТ Р 57984-2017 и ГОСТ 33083-2014.

В ходе испытаний были получены следующие качественные характеристики продукта и растворной смеси:

- штукатурная сухая смесь армирована фиброволокнами;
- максимальная фракция заполнителя составляет 0,63 мм;
- водоудерживающая способность свежеприготовленного раствора составила не менее 98%;
- жизнеспособность раствора составила не менее 120 минут;
- расход смеси на 1 м<sup>2</sup> при слое 10 мм соответствует заявленному производителем расходу 10-11 кг на 1 м<sup>2</sup>;
- предел прочности на сжатие соответствует заявленному производителем параметру – не менее 3,5 МПа.

Кроме этого, экспертами ГК Bonolit отмечены следующие потребительские качества продукта в процессе работы с материалом при соблюдении рекомендаций компании Цементум:

- оптимально подобранный фракционный состав как для ручного, так и механизированного нанесения;
- технологичность и удобство работы с продуктом, ускоряющие процесс нанесения;
- легкость и пластичность затворённой растворной смеси, снижающие трудозатраты при нанесении;
- усадочные трещины на поверхности штукатурки не обнаружены.

По результатам исследования техническая служба Bonolit Group рекомендует продукт «Легкая цементная штукатурка» от компании Цементум с газобетонными блоками Bonolit и Poriter с плотностью от D400 для подготовки оснований под дальнейшую отделку.

С уважением,  
к.т.н., руководитель направления развития  
Антон Шеболдасов  
Тел.: +7 (926) 390-7372  
[anton@bonolit.ru](mailto:anton@bonolit.ru)  
[www.bonolit.ru](http://www.bonolit.ru)

